

42A PVC-LIJM

Revisie: 23/02/2005

Pagina 1 van 1

Technische gegevens:

Basis	Copolymeer
Consistentie	Gel
Uithardingssysteem	Fysische droging en kristallisatie
Dichtheid	Ca. 0,95g/mL
Viscositeit (Brookfield)	Ca. 10.000mPa.s
Verbruik	Ca. 500 – 1000 g/m ²

(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat

Product:

PVC-lijm is een gelachtige gebruiksklare, spleetvullende oplosmiddelhoudende lijm op basis van Vinylchloride.

Eigenschappen:

- sneldrogend
- hoge kleefkracht
- tolerantie max. 0,8 mm spleetpassing
- max. 0,2 mm perspassing
- professionele kwaliteit; voldoet aan KIWA en Franse CSTB-kwaliteitseisen
- licht ontvlambaar
- temperatuursbestendigheid bij normale toepassingen 80°C
- temperatuursbestendigheid bij druksystemen maximaal 50°C
- lijm laag heeft dezelfde eigenschappen als het PVC materiaal zelf

Toepassingen:

Verlijmen van buizen, moffen en fittingen uit hard PVC (zowel drukleiding als afvoer).

Verlijming van PVC buizen en hulpstukken in sanitaire toepassingen

Leveringsvorm:

Kleuren: transparant

Verpakking: tube 50mL, pot 80mL, metalen bus 250mL, 500mL, 1L

Houdbaarheid:

12 maanden tussen +5°C en +25°C

Ondergronden:

Aard: PVC

Toestand: schoon, droog, stof- en vetvrij

Voorbehandeling: reinigen met PVC-ontvetter 92A

Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking:

Aanbrengmethode: Materialen reinigen met PVC-ontvetter 92A. PVC lijm met kwastje of borstel snel en gelijkmatig in de lengterichting op beide te verlijmen delen aanbrengen. De delen onmiddellijk samen brengen zonder draaibeweging en stevig aandrukken. Overtollige lijm verwijderen met Lijmreiniger 90A. De lijmverbinding de eerste 10 minuten niet mechanisch belasten. Bij drukproeven een droogtijd van ca. 1 uur per 1 bar aanhouden (onder 10°C afwijkende droogtijden).

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +25°C

Reinigingsmiddel: lijmreiniger 90A

Reparatiemogelijkheid: met hetzelfde materiaal

Opmerkingen:

Bij het maken van verbindingen de delen nooit met een draaiende beweging samenvoegen om waterdichtheid te verzekeren. Minstens 6 uur wachten alvorens de leidingen in gebruik te nemen (24 uren voor leidingen onder druk).

Veiligheidsaanbevelingen:

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen
Zorg voor goede ventilatie op de arbeidsplaats. Bij onvoldoende ventilatie, is ademhalingsbescherming aangewezen.

Raadpleeg de verpakking voor meer informatie.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.