ARTICLE : PP 0900 – PP 0902
PRODUIT : Martelé - Finition PRO-Paint

Description

Peinture premium professionnelle avec effet martelé, à séchage rapide et excellente pour une utilisation sur des supports tels que le métal, l'aluminium, le bois, la pierre, etc. Offre un excellent pouvoir couvrant et résiste aux rayures et impacts. Pour un meilleur résultat, appliquez uniquement sur un support bien préparé. Sans plomb ni chromate.

Applications

Machines	Métal
Outils	Bois
Clôtures	

Références du produit

Effet martelé	Excellente adhérence
Résistant aux rayures et aux impacts	Déperlant et résistant à la corrosion
Séchage rapide	Excellent pouvoir couvrant

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	:	500 ML
Base	:	Résine alkyde modifiée
Couleur	:	Argent, bleu et vert
Contenu COV	:	Approximativement 85 m/m %
Contenus solides	:	Approximativement 15 m/m %
Résistance à la chaleur	:	Jusqu'à 110°C
Utilisation	:	1 à 2 m^2 par couche, selon l'objet et la méthode utilisée
Temps de séchage	:	à 23°C et à un taux d'humidité rel. de 65% Sèche hors poussière après 10 à 20 minutes Sèche au toucher après 30 à 60 minutes Recouvrable après 24 heures (En fonction de la température ambiante, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche)
Stockage / Durée de conservation	:	Au moins 12 mois, dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.
Général	:	Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C. Ne pas appliquer en extérieur en cas de risque de pluie, de gel ou en plein soleil. Ne jamais exposer de bombe aérosol à une source de chaleur.

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les directives données sur l'emballage et suivez-les.

La surface doit être propre, sèche et sans graisse. Enlever le vieux vernis, la rouille puis poncer. Lors d'une utilisation en extérieur, enlever tout dépôt de mousse ou d'algue. Recouvrir les zones alentours. L'aérosol doit être à température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 et 25°C. Bien agiter la bombe aérosol pendant 2 minutes avant utilisation et pulvériser sur un échantillon. La bombe doit être à 25 à 30 centimètres de la surface à traiter. Appliquer plusieurs couches fines. Appliquer la/les couche(s) suivante(s) 30 minutes après ou une fois que la couche précédente est complètement sèche. Agiter l'aérosol une nouvelle fois avant d'appliquer la couche suivante. Après utilisation, nettoyer la valve (tourner l'aérosol à l'envers et appuyer sur l'embout pendant environ 5 secondes).

TECHNIMA BENELUX
Technima Benelux B.V.
Hambakenwetering 22A | 5231 DC 's-Hertogenbosch | The Netherlands
T +31 73 631 43 45 | E info@technimabenelux.com | I www.technimabenelux.com

L'efficacité de nos produits est basée sur le développement des matières premières de nos fournisseurs et sur notre expérience. Malgré cela nous ne pouvons pas être responsable des réalisations faites par nos produits, puisque le résultat final est déterminé par l'état des supports et par d'autres facteurs, en dehors de notre contrôle. Par le biais de cette édition, les fiches informatives techniques parues précédemment ne sont plus valables.